



MONTACK LEPÍ VŠE NEVIDITELNĚ

Popis výrobku

Montack Lepí vše Neviditelně je montážní lepidlo vyznačující se vysokou vyplňovací schopností, speciálně vyvinuté na spoje vyžadující okamžité zatížení a čistou povrchovou úpravu.

Lepidlo nestéká a lze je používat ve vnitřním i venkovním prostředí.

Základ přípravku tvoří hybridní polymer neobsahující rozpouštědla. Přípravek je vhodný na všechny povrchy, porézní i neporézní, a dokonce i na choulostivé a vlhké povrchy.

Je obzvláště vhodný na transparentní materiály.

Technické vlastnosti

Vzhled	Transparentní viskózní tmel
Tvrdost Shore A	35 - 40
Viskozita	tixotropní
Prodloužení při přetržení (DIN 53504)	200 %
Smyková pevnost (bukové dřevo, 48 h)	22 kg/cm ²
Aplikační teplota	+ 5 až + 30 °C
Teplotní odolnost	- 15 až + 80 °C
Tvorba povlaku	5 - 7 min
Doba dosažení max. odolnosti	24 h

Použití

- Upevňování panelů, desek, fólií apod.
- Upevňování tvarovek, lišt, soklů, příček, dveřních a okenních rámců, profilů, zrcadel, dlaždic, krabic nebo rozvaděčů, značek, věšáků, misek na mýdlo, držadel, příslušenství apod.

Návod k použití

Příprava povrchu:

Povrchy určené k lepení musí být čisté (zbavené prachu nebo mastnoty), suché a bez volných částí.

Aplikace:

Odřízněte konec uzávěru tuby nebo kartuše, našroubujte špičku a seřízněte ji pod potřebným úhlem.

Nanášejte bodově nebo v krátkých linkách na jednu nebo obě plochy a pevným tisknutím upevněte na místo, kam patří. Dávkování výrobku se liší v závislosti na lepených materiálech.

Aby se výrobek po lepených plochách rovnoměrně rozetřel, doporučuje se provádět malé krouživé pohyby v kombinaci s tlakem, který brání vzniku povlaku na lepidle. Tlak je třeba udržovat zhruba 30 sekund.

V případě těžkých předmětů je třeba spoj do doby, než lepidlo dosáhne potřebné pevnosti, na místě přichytit, například lepicí páskou apod. Maximální pevnosti se dosáhne 24 hodin po aplikaci.

Tloušťka naneseného přípravku mezi spojovanými plochami by neměla být větší než 1 – 2 mm, jinak by se mohla výrazně snížit přilnavost a konečná pevnost.

Dávkování

Funkčnost a dávkování přípravku závisí výrazně na pórovitosti lepených podkladů a typu práce, která se bude provádět, takže u tohoto typu výrobků nelze udát ani přibližnou hodnotu.

Rozpouštění a čištění

Vlhký výrobek lze snadno odstranit hadříkem navlhčeným v univerzálním rozpouštědle. Po zaschnutí se dá lepidlo odstranit již pouze mechanicky.

Skladování

Uchovávejte v původním uzavřeném obalu v suchu a chladnu při teplotě v rozmezí 10 – 25 °C. Za těchto podmínek lze výrobek skladovat po dobu nejméně 18 měsíců

Bezpečnostní doporučení

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Podrobnější pokyny jsou k dispozici v příslušném bezpečnostním listu.

Konečnou odpovědnost za stanovení vhodnosti výrobku pro jakýkoliv účel nese uživatel.

Garantujeme, že všechny námi dodané výrobky mají shodné vlastnosti. Doporučení a údaje zveřejněné v tomto technickém listu vycházejí z našich současných znalostí a přísných laboratorních zkoušek. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů a podmínek v rámci každého projektu zákazníkům žádáme, aby podle našich všeobecných pokynů použitelnost výrobku za předpokládaných provozních podmínek odzkoušeli. Předejde se tím následným škodám, za jejichž důsledky nenese naše společnost odpovědnost.